

EMBLEM Solvent Ice Etch Film

EMBLEM Solvent Ice Etch Film ist eine transluzente Glasdekorfolie.

| | | | |
|---------------------------|--|--------|----|
| Matchcode: | SOICET | | |
| Materialart: | PVC polymer | | |
| Oberfläche: | seidenglänzend | | |
| Farbe: | transluzent | | |
| Dicke: | 80 µm | | |
| Kleber: | glasklarer, Polyacrylat-kleber | | |
| Liner: | beidseitig PE-beschichtetes Silikonpapier 160 g/m ² | | |
| Klebkraft - sofort: | ca. 2,5 N / 25 mm (nach ASTM-D-903) | | |
| Klebkraft - nach 1 Woche: | ca. 10 N/ 25 mm (nach ASTM-D-903) | | |
| Formbeständigkeit: | verklebt auf Aluminium nach 48 h bei 70 °C max. -0,45% (25 x 25 cm) | | |
| Verarbeitungstemperatur: | ab 15° C | | |
| Verklebt haltbar | - 30° C bis + 80° C | | |
| Haltbarkeit: | unter mitteleuropäischen Normalklima bis zu 7 Jahre im Außenbereich | | |
| Rollenbreiten: | 54" | | |
| Rollenlänge: | 20 m | | |
| Lagerung: | kühl und trocken in der Originalverpackung, ca. 3 Jahr lagerbar | | |
| GEEIGNETE TINTEN: | | | |
| Eco Solvent: | ja | UV: | ja |
| Solvent: | ja | Latex: | ja |

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Ice Etch Film

Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Ice Etch Film ist eine transluzente Glasdekorfolie. Die seidengänzende Oberfläche und die Metallpigmentierung verleihen dem Ice Etch Film einen einzigartigen edlen Effekt. SOICET ist ideal geeignet für auflicht und hinterleuchtete Anwendungen.

Verarbeitung:

EMBLEM SOICET lässt sich mit Eco-Solvent, Solvent, UV und Latex Tinten bedrucken. Der hochwertige Liner besitzt eine ausgezeichnete Klimastabilität und beste Wärmeleitfähigkeit für ein optimales Druckergebnis.

Der EASY BOND Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt und ist repositionierbar ohne Weißbruch im Kleber. Die Luftkanäle ermöglichen eine einfache Verarbeitung, z.B. das mühelose Herausstreichen von Luftblasen.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Glasdekoration